



SCHEMA TECNICA

ANTICHE TERRE FIORENTINE HOBLIO RUSTICO

HOBLIO RUSTICO è la nuova decorazione della Candis, completamente a base acqua, è prodotto con un'attenta scelta delle materie prime impiegate e viene proposto in 3 basi neutre differenti: base neutra oro, base neutra argento e base neutra metallic. Le prime due sono addizionabili con i toner colore ATF, mentre la terza, senza toner in aggiunta, con le Perle Metallic ad ottenere, così, la finitura Hoblio Rustico Metallic.

Le Perle Metallic, disponibili in vasetti da 250 gr., sono denominate: Oro giallo, Oro Inca, Bronzo Lux, Rame Lux e Argento brillante.

Le possibili soluzioni decorative sono le seguenti:

SOLUZIONI DECORATIVE

Soluzione decorativa 1 - Applicazione a parete del Fondo ATF bianco e, sopra ad esso, stesura a pennello di una delle basi neutre rustiche a scelta tra Oro e Argento così come fornite.

Soluzione decorativa 2 - Applicazione a parete del Fondo ATF bianco e, sopra ad esso, stesura a pennello di una delle basi neutre rustiche a scelta tra Oro o Argento addizionate con i toner colore ATF così come indicato sul catalogo. È possibile operare con tagli da un quarto, mezzo, uno o due toner.

Soluzione decorativa 3 - Applicazione a parete del Fondo ATF bianco e, sopra ad esso, stesura a pennello della base neutra Metallic addizionata con una a scelta delle 5 Perle Metallic nella proporzione di un vasetto da 250 gr. per latta da 2,5 litri di base neutra Metallic Rustico.

Soluzione decorativa 4 - Applicazione a parete del Fondo Perlescente Livorno e, sopra ad esso, stesura a pennello della base neutra Metallic Rustico addizionata con la Perla Metallic Argento brillante nella proporzione di un vasetto da 250 gr. per latta da 2,5 litri di base neutra Metallic Rustico .

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di applicare il prodotto HOBLIO RUSTICO è necessario preparare le superfici come suggerito qui di seguito :

Pareti nuove e/o vecchie:

Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità ed eventualmente carteggiare

Dove necessario applicare una mano di fissativo , opportunamente diluito.

CICLO DI APPLICAZIONE

Applicazione del Fondo

Il ciclo di applicazione comprende il Fondo ATF bianco (non colorato) o il Fondo Perlescente Livorno, nel caso dell'Hoblio Rustico Metallic Argento Brillante, applicati con una pennellessa, un rullo o a spruzzo con compressore. Si consiglia l'applicazione di due mani, la prima diluita al 20-25 %, la seconda al 15-20 %.

Applicazione della decorazione

Prima di procedere con la decorazione, assicurarsi che il Fondo ATF bianco o il Fondo Perlescente Livorno, precedentemente applicati a parete, siano ben asciutti.

Nel caso si sia scelta l'applicazione della base neutra Rustica Argento o Oro, procedere immediatamente con la stesura del decorativo senza aggiunta di coloranti.

Negli altri casi o versare il toner o la Perla Metallic scelti nella base neutra Rustica di riferimento mescolando accuratamente con una spatola o con un miscelatore meccanico fino a completa omogeneità di tinta. Per quanto riguarda i toner la proporzione proposta a catalogo è di un toner colorante per ogni latta da 2.5 lt. Per le basi Hoblio Oro Rustico ed Hoblio Argento Rustico i colori ottenuti con l'aggiunta del toner colorante sono corrispondenti ai colori del catalogo Hoblio già in commercio : tale catalogo fa quindi da riferimento guida colori.

Si consiglia di procedere senza interruzioni e ripartenze, evitando così di ripassare sulla decorazione stesa in precedenza.

L'applicazione delle basi Rustiche rendono la parete leggermente ruvida.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Imballo: latte da 2,5 lt. - latta da 1,250 lt,

Resa (Base Rustico Argento, Oro, Metallic): 125 – 175 ml/m²

Mediamente, in condizioni normali, se vengono rispettati i parametri applicativi e a seconda dello stato e dell'assorbimento della parete, possono essere sufficienti 3 latte da 2,5 lt. per decorare una stanza 4x4.

Asciugatura: al tatto 2-3 ore – Polimerizzazione completa 20-25 giorni

Pulizia degli attrezzi: lavare con acqua tiepida

ph: 6,5 – 8,5

Peso Specifico: 0,9- 1,1

Viscosità: 6000 – 8000 cp a 25° C

Temperatura minima di stoccaggio e lavorazione: + 7° C

Temperatura massima di stoccaggio e lavorazione: +35° C

Aspetto del prodotto: Base Hoblio Rustico Oro: aspetto dorato

Base Hoblio Rustico Argento: aspetto argentato

Base Hoblio Rustico Metallic: trasparente

Infiammabilità: Prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa

Diluizione: Pronto all'uso

Agitare e rimescolare prima dell'uso.

La CANDIS non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto decorativo verniciante.

Durante l'applicazione del Fondo ATF bianco e di HOBLIO seguire le normali regole di igiene del lavoro e salvaguardia della salute.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Normativa C.O.V.: Sottocategoria L base acqua. Valore limite di C.O.V. 200 g/l.

Contenuto di C.O.V. del prodotto pronto all'uso: < 50 g/l.