

## SCHEDA TECNICA ONYX ATTIVATORE N

### INFORMAZIONI TECNICHE

Onyx Attivatore N è un prodotto a base acqua, impiegato, nel ciclo applicativo Onyx, in abbinamento a Onyx Base Dark o a Onyx Base Teal.

Onyx Attivatore N impiegato nelle giuste modalità applicative, di seguito descritte, permette di favorire e promuovere l'insorgere di reazioni di ossidazione (ruggine) anche su supporti non a base metallica.

Onyx Attivatore N agisce a contatto con Onyx Base Dark o con Onyx Base Teal, precedentemente applicati su parete, quando gli stessi risultino essere ben asciutti e ancorati alla parete. Si otterrà così, a ciclo decorativo concluso, un aspetto del manufatto pitturato che ricalcherà nel colore e nella decorazione quello di una lastra metallica arrugginita.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Onyx Attivatore N deve essere impiegato esclusivamente su supporti già in precedenza pitturati con una mano di Onyx Base Dark o di Onyx Base Teal.

Prima di procedere con l'applicazione di Onyx Attivatore N, assicurarsi che il prodotto Onyx Base Dark o Onyx Base Teal, sia distribuito a parete in modo omogeneo e che la parete stessa sia sufficientemente asciutta.

### MODALITA' DI PREPARAZIONE DI ONYX ATTIVATORE N

Onyx Attivatore N è un prodotto a base acqua è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione.

Prima di procedere all'applicazione è necessario agitare il prodotto in modo manuale con una bacchetta oppure in modo meccanico.

Durante l'applicazione di Onyx Attivatore N è buona norma indossare un paio di guanti (vedere scheda di sicurezza del prodotto).

### APPLICAZIONE DI ONYX ATTIVATORE N

Onyx Attivatore N può essere applicato in due mani al fine di voler accentuare l'effetto decorativo.

Per l'applicazione della prima mano, utilizzare un pennello ATF, oppure preferibilmente, una spugna marina naturale inumidita con acqua. Procedere tamponando e bagnando la superficie da decorare in modo consistente e omogeneo. Prima della reazione e asciugatura di Onyx Attivatore N, ripassare, ogni 1-2 m<sup>2</sup> di parete, delicatamente con una spugna sintetica o uno straccio, procedendo con un movimento dall'alto verso il basso, allo scopo di ottenere a lavoro finito il disegno decorativo desiderato.

Ripetere le operazioni di tamponatura, bagnatura e ripasso con spugna sintetica o altro strumento sopra menzionato, per i m<sup>2</sup> restanti sino a completamento della superficie che si intende decorare.

Dopo l'asciugatura della prima mano, normalmente 4-5 ore, si può procedere con l'applicazione della seconda mano di Onyx Attivatore N, ripetendo esattamente la procedura di applicazione così come descritta per la prima mano.

Le operazioni di applicazione possono essere effettuate anche impiegando due pennelli al posto delle spugne. Con il primo pennello si opererà depositando Onyx Attivatore N avendo cura di bagnare bene in modo omogeneo la parete. Con il secondo pennello pulito e asciutto si procederà a ripassare i 1-2 m<sup>2</sup> applicati a parete prima che Onyx Attivatore N reagisca e asciughi in modo definitivo.

Per proteggere la parete decorata, distribuire una mano di Onyx Fissativo Velalux, dopo circa 12-24 ore dall'ultima applicazione.

#### AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

A conclusione del ciclo di applicazione cioè, dopo che Onyx Attivatore N avrà completamente reagito a parete con Onyx Base Dark o con Onyx Base Teal e dopo l'applicazione di Onyx Fissativo Velalux, si otterrà un effetto naturale di arrugginimento del manufatto applicato.

**Trattandosi di un processo naturale, di una reazione chimica di ossidazione che viene avviata sulla parete decorata che avviene in modo spontaneo e indipendente dalla volontà dell'applicatore, la ripetibilità cromatica e l'aspetto decorativo del risultato finale non può essere garantito.**

**Il manufatto a fine ciclo risulterà sicuramente arrugginito anche se l'effetto ruggine ed il colore risultante potranno essere leggermente diversi di volta in volta.**

In conseguenza di ciò, il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali differenze riscontrabili a lavoro ultimato, non potendo controllare lo svolgersi del processo di ossidazione del manufatto, né le condizioni di utilizzo e di applicazione del ciclo lavorativo e del prodotto stesso.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa indicativa: 120 - 180 ml/ m<sup>2</sup> (entrambe le mani)

Asciugatura: 4 - 5 ore

pH: 4.8 - 5.5

Peso specifico: 1.020 - 1.030

Viscosità: 500 - 2500 cp a 25°C

Diluizione: prodotto pronto all'uso. Diluibile con acqua

Temperatura di stoccaggio e lavorazione: minima + 7°C. Massima + 35°C. Teme il gelo.

Attrezzi per l'applicazione: spugna marina naturale, spugna sintetica, pennello ATF, straccio

Pulizia degli attrezzi: acqua

Normativa C.O.V. : Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l – contenuto di C.O.V. nel pronto all'uso inferiore a 0.76 g/l.

Odore: caratteristico



Aspetto: colorato paglierino

Stato fisico: liquido leggermente addensato

Lattaggio : 1 lt

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Agitare e rimescolare il prodotto prima dell'uso.

Il fabbricante non si assume responsabilità per un uso improprio del prodotto

Nell'utilizzo del prodotto seguire le normali regole d'igiene del lavoro a salvaguardia della salute.

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Mai, far venire a contatto, se non in parete e con le modalità sopra descritte, Onyx Attivatore N con Onyx Base Dark o con Onyx Base Teal

Mai, inquinare con attrezzi sporchi di prodotto Onyx Attivatore N, Onyx Base Dark o Onyx Base Teal, o viceversa.

I prodotti Onyx Attivatore N, Onyx Base Dark o Onyx Base Teal, devono assolutamente rimanere separati tra loro, fino al momento del loro utilizzo in parete.