



## SCHEDA TECNICA ONYX FISSATIVO VELALUX

### INFORMAZIONI TECNICHE

Onyx Fissativo Velalux è un prodotto verniciante traspirante non pigmentato, libero da solventi, trasparente, impermeabilizzante e protettivo utilizzabile come applicazione finale nel ciclo applicativo del prodotto Onyx .

Onyx Fissativo Velalux non è tossico, è ininfiammabile, è resistente all'attacco batterico ed è totalmente a base acquosa, quindi ecologicamente rispettoso dell'utilizzatore e dell'ambiente.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Onyx Fissativo Velalux può essere facilmente applicato con il pennello.

Applicare una mano a fine ciclo, circa 12/24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano dell'attivatore scelto (vedere schede tecniche Onyx Attivatore N oppure Onyx Attivatore V).

Onyx Fissativo Velalux è asciutto al tatto dopo 1-4 ore, completamente asciutto dopo almeno 48 ore.

Gli attrezzi di lavoro, possono facilmente essere puliti, dopo l'applicazione, con acqua.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico :	1,00 - 1,05
pH :	7 – 10
Viscosità :	2500-4500 cp a 25°C
Tempo di asciugatura :	parziale : 1-4 ore - totale : 2 giorni
Temperatura minima di lavorazione :	+ 5°C
Temperatura massima di lavorazione :	+ 40° C
Aspetto del prodotto :	semitrasparente, lucido dopo applicazione
Diluizione:	pronto all'uso, è comunque possibile diluire il prodotto con acqua
Resa indicativa :	30-65 ml/m <sup>2</sup>
Conservazione della latta:	il prodotto deve essere conservato ad una temperatura Minima di +5°c e massima di +40°c
Attrezzi per l'applicazione:	pennello ATF
Infiammabilità:	prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa
Confezionamento:	1 lt

CANDIS s.r.l.

Via Vittorio Emanuele 46 • 10020 Andezeno (TO) ITALY • Tel. +39-0119434556 • Fax +39-0119434278 •  
info@candis.it • www.candis.it Partita Iva 08297750013



Normativa C.O.V. : Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200 g/l – contenuto di C.O.V. nel pronto all'uso inferiore a 40 g/l.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Agitare e rimescolare il prodotto prima dell'uso.

Nell'utilizzo del prodotto seguire le normali regole d'igiene del lavoro e salvaguardia della salute.

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CANDIS s.r.l.

Via Vittorio Emanuele 46 • 10020 Andezeno (TO) ITALY • Tel. +39-0119434556 • Fax +39-0119434278 •  
info@candis.it • www.candis.it Partita Iva 08297750013